



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 644-125-15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Komfort Plus CC30**

2. Numer typu, partii lub serii albo inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Komfort Plus CC30** – nr partii na etykiecie

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Natryskowa, bezspoinowa izolacja termiczna i akustyczna dachów, ścian, podłóg oraz stropów.**

4. Nazwa i adres kontaktowy importera:

**Demilec Polska S.A., ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System oceny 3 dla wszystkich istotnych charakterystyk**

6. W Przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**PN-EN 14315-1:2013**



## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

**Poliol:** Mieszanina polieteropolioli, poliesteropolioli, opóźniacza palenia, aktywatorów (zawiera aminę), stabilizatora i wody

Izocyjanian: Produkt na bazie izocyjanianu difenylometanu (MDI)

### **Formuła:**

Poliol: Komfort Plus CC30 100 części wagi

Izocyjanian: MDI IQFoam 2.0 107 części wagi

Stosunek Poliol: Izocyjanian 100: 100 części objętościowych 100: 107 części wagowych

### **Przetwarzanie:**

Temperatura komponentów: 30 - 60 °C

Ciśnienie robocze: 60 - 120

Temperatura otoczenia: 0 - 40 °C

Wilgotność względna powietrza: <90%

Temperatura podłoża: 0 - 40 °C

Wilgotność podłoża bez powierzchniowych kondensacji

Czas startu 4 sek. / czas żelowania 11 sek.

Właściwości pianki:

Zastosowana gęstość: 33 kg/m<sup>3</sup>

Przewodność cieplna: 0,030 W / mK we wszystkich gęstościach

Reakcja na ogień: klasy E

Absorpcja wody, krótkoterminowa: ≤ 0,2

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ( $\mu$ ) ≥ 60

Zawartość zamkniętych komórek: ≥ 50%

## **Bezpieczeństwo:**

Należy nosić odpowiednią odzież ochronną z ochroną dróg oddechowych. Należy przestrzegać karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Zawiera ona m.in. informacje dotyczące sposobu obchodzenia się z substancją.

Zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu świeżo wytworzonego poliuretanu ze skórą, ponieważ w przypadku nieosłoniętego poliuretanu na jego powierzchni mogą znajdować się jeszcze ślady wyjściowych i powstałych produktów, które mogą wykazywać właściwości np. szkodliwe dla zdrowia, drażniące, żrące i/lub alergizujące.

## **Przechowywanie:**

Opakowanie musi być bardzo dobrze zamknięte. Produkt jest bardzo wrażliwy na wilgoć. Temperatura przechowywania jest zalecana do 25°C. Polioliol nie powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, a izocyjanian nie może być niższy niż 20°C.

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność importera określonego w pkt 4.**

**Demilec Polska S.A.  
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A  
02-496 Warszawa  
tel. +48 791 606 666  
biuro@demilec.org**

Demilec Polska S.A.  
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A  
02-496 Warszawa  
tel. +48 791 606 666

